



LASURE UNIVERSELLE GEKKKOSOL

Fiche technique 138-139

■ INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce liant incolore à base de silicate s'utilise pour des effets de glacis sur les peintures GekkkoSOL, comme les techniques à l'éponge, à la brosse ou à la spatule. Il convient aussi parfaitement comme lasure non-jaunissante et à haute capacité de diffusion sur les surfaces en bois non soumises à des contraintes (panneaux pour plafond, poutres, etc.). Ce produit peut être teinté avec toute la gamme de pigments Tockay.

■ APPLICATION

Recommandé sur :

- Les peintures GekkkoSOL
- Les bois non traités et absorbants

La Lasure universelle GekkkoSOL est conçu pour l'intérieur uniquement. La Lasure universelle GekkkoSOL peut modifier la couleur des bois. Il est donc fortement recommandé de faire des tests au préalable.

■ PROPRIÉTÉS

- Liant incolore pour lasure, prêt à l'emploi (peut être teinté à volonté)
- Mat et non jaunissant
- Sans odeur
- Soluble à l'eau
- Séchage rapide, 3 couches par jour sont possibles
- Composé d'un seul agent liant
- Forte capacité de diffusion
- Peut être sablé facilement
- Ne modifie pas la texture du bois
- Résistant aux éclaboussures
- Ne contient pas de liants organiques

■ INGRÉDIENTS (DÉCLARATION COMPLÈTE)

Waterglass, minéraux de silicium, soude, eau, xanthane, cellulose, conservateur pour les agrumes.

■ PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Nettoyer et dépeussier toutes les surfaces à traiter.
- Pour une apparence plus belle et régulière au final, sabler avant application les bois rabotés dans le sens des fibres (grain 120).

■ DILUTION

- Pour des glacis sur la peinture GekkkoSOL : diluer 1 part de liant à 2 parts d'eau.
- Pour lasurer une surface en bois : pas de dilution.
- Pour les bois fortement absorbants : diluer avec un maximum de 20 % d'eau froide.

■ SURFACES APPROPRIÉES

- **Sur les peintures GekkkoSOL :**
La Lasure universelle GekkkoSOL peut être appliqué à la brosse, à l'éponge ou suivant les différentes techniques décoratives. Ne pas utiliser de rouleau !
- **Sur les surfaces en bois :**
Appliquer la Lasure universelle GekkkoSOL à l'aide d'un pinceau en poil naturel, avec de légères pressions et en changeant de direction plusieurs fois. Finir la pose de la lasure uniformément, dans une seule direction. Si nécessaire, poncer légèrement (grain 120) la première couche une fois sèche.

■ NOMBRE RECOMMANDÉ DE COUCHES

GekkkoSOL Lasure peut être appliqué en une ou plusieurs couches. Nous recommandons de ne pas appliquer plus de 3 couches de lasure non-diluée sur du bois et pas plus de 5 couches de lasure diluée (ratio 1:2) sur les peintures GekkkoSOL.

Une fois sèches, les surfaces à couche unique deviennent mates. Les couches supplémentaires augmentent par contre la brillance de la surface. Trop de couches peuvent d'ailleurs créer une brillance trop importante, et même des fissures.

■ TEINTER

- 1 litre de liant non dilué peut être teinté avec 200 g de pigments au maximum,
- 1 litre de liant dilué (ratio 1:2) peut être teinté avec 75 g de pigments au maximum.

L'ajout de pigment peut raccourcir le temps de conservation du liant. Il est donc conseillé d'utiliser les mélanges teintés rapidement.





LASURE UNIVERSELLE GEKKKOSOL

Fiche technique 138-139

■ PROTECTION DES SURFACES EN BOIS

La Lasure universelle GekkkoSOL est une finition décorative uniquement, elle a donc besoin d'une couche de protection supplémentaire :

- Lait pour le sol (art # 420) : émulsion à la cire de carnauba pour la protection contre les taches sur les boiseries et autres zones peu sollicitées. N'accroît pas la texture du bois, aspect satiné, non jaunissant, sans odeur, sans solvant.
- Encaustique à la cire d'abeille et à l'huile de carthame (art.# 530) : convient pour la protection de meubles et portes intérieures moyennement sollicités. Non jaunissante, résiste à l'eau et à la poussière, renforce la teinte des bois.
- Huile dure : convient aux surfaces très sollicitées, des planchers aux comptoirs. Couleur miel, résiste à l'eau et à la poussière, fait ressortir la couleur des pigments.

■ PLANCHERS EN BOIS COLORÉS

Lasurer des planchers avec des huiles dures teintées représente un travail ardu, plutôt réservé aux professionnels, surtout pour les grandes surfaces. Les défauts se corrigent difficilement, sinon par le ponçage des produits huileux qui est très contraignant. La lasure GekkkoSOL permet même aux amateurs d'obtenir de bons résultats !

Sabler le bois uniformément en suivant le sens des fibres (P100 or P120) afin d'éviter les rayures que la lasure teintée ferait ressortir.

Dépoussiérer, puis appliquer uniformément au pinceau ou à l'éponge la lasure teintée, en respectant toujours le sens des fibres. Laisser sécher.

Les corrections sont faciles à effectuer : les surplus de teinte peuvent être facilement réduits par un léger ponçage, tandis que les manques de couleur peuvent être corrigés en utilisant de la lasure teintée diluée.

Pour finir, appliquer l'Huile dure Tockay selon les instructions données dans la fiche technique correspondante à ce produit.

■ RÉNOVATION / ENLEVER LA LASURE

- Sur les peintures GekkkoSOL :
Le liant est recouvrable avec toutes les peintures murales Tockay. Il est préférable auparavant de poncer la surface s'il y a plusieurs couches.
- Sur le bois :
La lasure est recouvrable avec tous les produits huileux (peinture, lasures et cires) Tockay. La lasure s'élimine par simple ponçage.

■ FORMAT

Bouteilles (en PE) prêtes à l'emploi :

Art. 138.....1 L

Art. 139.....5 L

■ RENDEMENT

- Dilution à un ratio 1:2 (glacis mural)
1 L de GekkkoSOL Lasure (i.e. dilution de 3 litres) couvre approximativement 30m² (330 pi.ca.) par couche sur une surface uniforme.
- Non-diluée (lasure sur bois)
1 L de GekkkoSOL Lasure couvre approximativement 10m² (110 pi.ca.) par couche sur une surface uniforme.

■ NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer à l'eau tout de suite après l'emploi. Si nécessaire, utiliser du savon de Marseille.

■ ENTREPOSAGE

La Lasure universelle GekkkoSOL se conserve au moins 12 mois, si son contenant est bien fermé et s'il est entreposé à l'abri du gel.

■ RÉSIDUS

Ne pas jeter le produit restant dans les eaux résiduelles. Laisser sécher et déposer les résidus secs avec les déchets domestiques.

■ RISQUES

Aucun, produit non-dangereux.





LASURE UNIVERSELLE GEKKOSOL

Fiche technique 138-139

■ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES

Porter des lunettes de protection et des gants. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver à grande eau. Consulter un médecin si les symptômes persistent, particulièrement en cas de contact oculaire.

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Les éclaboussures peuvent créer des taches irréversibles. Tenir compte des risques d'allergie, même aux matières premières naturelles.

Prendre en considération les allergies possibles aux matières naturelles.

Même les produits de peinture aux ingrédients naturels doivent être tenus hors de la portée des enfants.

Les informations mentionnées ci-dessus ont été mises à jour selon les données les plus récentes. Elles vous sont communiquées à titre informatif et peuvent varier selon les méthodes d'application, la nature variable des supports et d'autres impondérables, ce qui exclut notre responsabilité. Les utilisateurs doivent préalablement tester le produit pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu.

La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. www.tockay.com ou www.kreidezeit.de

(Édition 09/2020)

