



STUC DÉCORATIF

Fiche technique 1400 – 1401.2

Le Stuc décoratif (aussi connu sous le nom de Stucco décoratif) est un enduit à la chaux facile à utiliser. Il permet en deux couches seulement d'obtenir une surface douce au toucher et aux effets de transparences colorés très décoratifs.

Le Stuc décoratif est naturellement antifongique en raison de sa grande alcalinité, et peut donc être utilisés dans les pièces humides.

■ UTILISATION

Adapté sur des surfaces couvertes d'enduits non traités, uniformes et absorbants : enduits à la chaux, enduits à la chaux-ciment, ciments ou gypse/plâtre.

Idéal pour être appliqué sur l'enduit à la chaux 0.5 mm Tockay (Art. 982) et l'enduit à la chaux 0.9 mm Tockay (Art. 969).

Le Stuc décoratif n'est pas adapté sur les surfaces couvertes de peintures à la colle, peintures à la chaux farineuses, peintures à l'huile, revêtements en latex ou en plastique, bois ou matériaux à base de bois, métal, ainsi que toutes les surfaces lisses non-absorbantes et les surfaces humides en permanence. Ne convient pas pour les sols.

■ PROPRIETES

- Poudre à mélanger à l'eau
- Couleur blanche
- Facile à utiliser
- Capacité de diffusion
- Couleur blanche naturelle due à la présence de poudre de marbre
- Sans blanc de titane
- Hydrofuge après application du savon à lisser Tockay
- Finition très brillante après traitement avec de la cire punique Tockay
- Viscosité : pâteuse après mélange avec de l'eau
- Végétalien

■ COMPOSITION (DECLARATION COMPLETE)

Hydrate de chaux de marbre, poudre de marbre, cellulose, argiles, méthylcellulose.

■ OUTILS RECOMMANDES

Truelle/platoir-lissoir (art.no. K-4227), 200 x 80 mm. Truelle/platoir en acier (art.no. K-4225), 200 x 80 mm.

■ CONDITIONS DES SURFACES

Le support doit être sec, absorbant, recouvrable, solide, propre, sec, dégraissé, débarrassé de toute substance colorante susceptible d'apparaître par capillarité.

■ PREPARATION DES SUPPORTS

- Enlever les traces de colle et autres restes de finitions crayeuses ou peu solides
- Enlevez les accumulations de liant des surfaces en plâtre
- Eliminer tous les restes d'huile de coffrage sur le béton.
- Eliminer les parties friables, peu solides de plâtre ou de maçonnerie et réparer avec un matériau similaire
- Brosser soigneusement les fonds poudreux
- Éliminer les peintures-émulsion

■ PREPARATION DU STUC DECORATIF

Verser la poudre dans la quantité indiquée d'eau propre et froide, remuer en utilisant un mélangeur puissant (une perceuse munie d'un fouet) jusqu'à obtention d'une pâte sans grumeaux. Nettoyer le bord du seau avec une truelle de temps en temps. Laisser reposer au moins 20 minutes, mélanger à nouveau avant l'emploi.

Conseil : la préparation du mélange un jour avant l'application permet d'avoir un enduit d'une meilleure consistance (le recouvrir d'un film plastique).





STUC DÉCORATIF

Fiche technique 1400 – 1401.2

■ QUANTITE D'EAU A UTILISER

1 kg de poudre pour 500-550 ml d'eau.

■ TEINTER

Le Stuc décoratif peut être teinté avec jusqu'à 10 % de pigments Tockay (100g maximum de pigments pour 1kg de poudre).

Mélanger les pigments avec un peu d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, avant de les ajouter au Stuc décoratif préparé. Nous recommandons de nettoyer le bord du seau avec une truelle et de verser l'enduit teinté dans un nouveau seau propre pour éliminer les résidus non teintés sur les rebords du seau. Le Stuc pigmenté avec du pigment ultramarine doit être utilisé dans les 24h.

Pour teinter, voir notre nuancier de couleurs Tockay disponible sur notre page web www.tockay.com.

■ APPRET

Appliquer une couche d'apprêt à la caséine (Art. 145) sur les surfaces absorbantes comme les enduits minéraux, le placoplâtre, les plaques cellulose-gypse et le béton. Laisser sécher complètement.

■ ÉGALISATION DU SUPPORT

Les surfaces rugueuses, le placoplâtre ou les plaques cellulose-gypse, doivent être recouvertes préalablement de l'enduit à la chaux 0.5 mm Tockay (Art. 982). Sabler après séchage si nécessaire.

■ APPLICATION

Température d'application minimale : 8°C.

Le Stuc décoratif se pose en deux ou plusieurs couches fines. La première couche est appliquée uniformément sur toute la surface. Laisser sécher avant de poser les couches suivantes. Celles-ci doivent être appliquées soit manière uniforme, soit de manière irrégulière pour des effets marbrés.

Pour des effets marbrés, enduire d'abord la surface d'une manière dispersée, sans tout recouvrir. Puis, laisser l'enduit tirer, avant de recouvrir de la même

façon les espaces qui restent en superposant légèrement les différentes couches. Continuer ce travail jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.

■ SAVON

Le plus tôt possible et au plus tard 24 heures après la pose de la dernière couche de Stuc décoratif, appliquer généreusement, à l'aide d'un pinceau doux, le Savon à lisser (art. 224) en couche uniforme sur toute la surface. Laisser tirer un peu, avant de serrer à l'aide du plateau lisseur, en enlevant le surplus de savon. On obtient alors un beau brillant et une surface résistante aux salissures et hydrofuge, ce qui convient parfaitement aux pièces humides (salle de bains, cuisine). Le Savon à lisser est fabriqué à base de savon de Marseille naturel. C'est grâce à une réaction chimique du savon avec la chaux du support que le Stuc décoratif obtient sa qualité hydrofuge.

■ TRAITEMENT ADDITIONNEL

Après au moins 24 heures de temps de séchage et pour obtenir un brillant supérieur, appliquer la cire punique de Tockay (Art. 197) en fine couche et lustrer avec une truelle/platoir-lisseur.

■ TEMPS DE SECHAGE

Sec après environ 24 heures, à 20°C et un taux d'humidité d'environ 65 %.

■ NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer à l'eau tout de suite après l'emploi.

■ RENDEMENT

Environ 150 – 200 g de poudre / m² (environ 11 pi.ca.) pour la première couche.

Environ 50 – 80 g de poudre / m² (environ 11 pi.ca.) par couche subséquente.

■ FORMAT

Art. 1400..... 2,5 kg

Art. 1401-2.....10 kg





STUC DÉCORATIF

Fiche technique 1400 – 1401.2

■ ENTREPOSAGE

La poudre de stuc décoratif peut être conservée au moins 2 ans si elle conservée au sec et au frais, à une température d'au moins 0° C.

■ RESIDUS

Ne jetez pas les résidus dans les égouts. Les résidus séchés peuvent être éliminés dans les déchets ménagers.

■ VALEUR COV EU SELON 2004/42/EC

Limite COV / Contenu max. de VOC (cat. A/b) : 100 g/L (2010), le produit contient max. 1 g/L de COV.

■ MISE EN GARDE

Produit alcalin irritant pour les yeux, la peau et les muqueuses ; veuillez porter des lunettes et des gants de protection pendant le traitement.



■ RISQUES

- H315 – Provoque une irritation cutanée
- H318 – Provoque des lésions oculaires graves
- H335 – Peut irriter les voies respiratoires

■ PRECAUTIONS DE SECURITE

- P261 – Éviter de respirer les poussières
- P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.
- P304 + P340 – EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et

si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P312 – Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P501 – Éliminer le contenu/récipient dans les déchets ménagers.

■ NOTES

Nous vous recommandons de suivre une formation sur le Stuc décoratif : travailler le Stuc décoratif requiert un savoir-faire artisanal et une connaissance approfondie sur son adhérence sur d'autres matériaux. Consultez notre site Web pour connaître les dates et les détails des formations, ou contactez-nous à contact@tockay.com

Même les produits aux ingrédients naturels doivent être tenus hors de la portée des enfants.

Les informations mentionnées ci-dessus ont été mises à jour selon les données les plus récentes. Elles vous sont communiquées à titre informatif et peuvent varier selon les méthodes d'application, la nature variable des supports et d'autres impondérables, ce qui exclut notre responsabilité. Les utilisateurs doivent préalablement tester le produit pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu.

La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. www.tockay.com ou www.kreidezeit.de

(Édition 02/2021)

