



RECETTES POUR PIGMENTS SECS TOCKAY

TEINTES			
A	B	C	D

Peinture à l'argile

1 kg de pigment pour 10 kg de poudre <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	350 g de pigment pour 10 kg de poudre <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	75 g de pigment pour 10 kg de poudre <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	15 g de pigment pour 10 kg de poudre <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>
---	--	---	---

Enduits à la chaux (0.5 mm, 0.9 mm, 1.4 mm)

500 g de pigment pour 10 kg de poudre <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	175 g de pigment pour 10 kg de poudre <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	40 g de pigment pour 10 kg de poudre <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	8 g de pigment pour 10 kg de poudre <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>
--	--	---	--

Peinture à la chaux lisse & Peinture à la chaux granuleuse

1 kg de pigment pour 10 L de peinture <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	350 g de pigment pour 10 L de peinture <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	75 g de pigment pour 10 L de peinture <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	15 g de pigment pour 10 L de peinture <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>
--	---	--	--

Peinture GekkkoSOL (velouté et 0.5 mm)

650 g de pigment pour 5 L de peinture <i>(se dilue avec le diluant GekkkoSOL)</i>	225 g de pigment pour 5 L de peinture <i>(se dilue avec le diluant GekkkoSOL)</i>	50 g de pigment pour 5 L de peinture <i>(se dilue avec le diluant GekkkoSOL)</i>	13 g de pigment pour 5 L de peinture <i>(se dilue avec le diluant GekkkoSOL)</i>
--	--	---	---

Peinture Murale Auro & Peinture à la chaux Auro

1 kg de pigment pour 10 L de peinture <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	350 g de pigment pour 10 L de peinture <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	75 g de pigment pour 10 L de peinture <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	25 g de pigment pour 10 L de peinture <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>
--	---	--	--

Avant l'utilisation de tous produits, consulter leurs fiches techniques disponibles sous l'onglet 'Données techniques'.