



RECETTES POUR PIGMENTS SECS TOCKAY

Quantités à mélanger

A	B	C
---	---	---

Peinture à l'argile

10 kg de poudre 1 kg de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	10 kg de poudre 350 g de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	10 kg poudre 75 g de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>
--	---	---

Enduits à la chaux (0.5 mm, 0.9 mm, 1.4 mm)

10 kg de poudre 500 g de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	10 kg de poudre 175 g de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	10 kg de poudre 40 g de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>
---	---	--

Peinture à la chaux lisse & Peinture à la chaux granuleuse

10 litres de peinture 1 kg de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	10 litres de peinture 350 g de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>	10 litres de peinture 75 g de pigment <i>(se dilue dans un peu d'eau)</i>
--	---	--

Peinture GekkkoSOL (velouté et 0.5 mm)

5 litres de peinture 650 g de pigment <i>(se dilue avec le diluant GekkkoSOL)</i>	5 litres de peinture 225 g de pigment <i>(se dilue avec le diluant GekkkoSOL)</i>	5 litres peinture 50 g de pigment <i>(se dilue avec le diluant GekkkoSOL)</i>
--	--	--

Avant l'utilisation de tous produits, consulter leurs fiches techniques disponibles sous l'onglet 'Données techniques'.