



TEINTER LE GEKKKOSOL AVEC LES PIGMENTS SECS TOCKAY

La peinture GekkoSOL (fini velouté ou texturé) peut être teintée avec un maximum de 10 % de pigments Tockay. Le maximum de pigments d'Oxyde de Fer est quant à lui limité à 5 %. Il est possible d'obtenir des teintes plus fortes après consultation/accord de Tockay.




1. Peser la quantité requise de pigments.



2. Ajouter un peu de diluant GekkoSOL aux pigments.



3. Mélanger à l'aide d'un mélangeur à main ou d'un agitateur en bois, jusqu'à ce que le mélange soit lisse et épais.



4. À l'aide d'un agitateur en bois ou d'un dispositif similaire, remuez les pigments au fond du récipient jusqu'à ce qu'ils forment une pâte consistante.



5. Ajouter le mélange de pigments au GekkoSOL velouté ou GekkoSOL texturé.



6. À l'aide de l'agitateur, mélangez uniformément le mélange de pigments dans la peinture.



7. Appliquer la peinture (à la brosse ou au rouleau) et laisser sécher.



8. Les peintures sont considérablement plus foncées lorsqu'elles ne sont pas sèches, et s'éclaircissent en séchant.

Voici un exemple d'une peinture identique, fraîchement appliquée à gauche et complètement sèche à droite.

